





Coating Technologies

Visgard® 防雾产品套件



性能	PREMIUM	PREMIUM PLUS	ELITE
涂层厚度 (最小值)	4-5 μm	4.5-5.5 μm	6-8 μm
附着力 5x5 百格测试	100%	100%	100%
无底漆	是	是	是
EN-166:2001 浸泡去离子水中 1 小时后风干的防雾性 (N标)	是	是	是
EN-166:2001 落砂磨损 (K标)	是	是	是
N标	8-10 微米	5-7 微米	6-8 微米
K标	8-10 微米	7-9 微米	7-9 微米
镜面涂层	相容性	不相容	不相容
防反射涂层	相容性	不相容	不相容
耐化学性	优秀	优秀	优秀
EN-166:2001 UV 抗紫外线能力	合格	合格	合格
耐水洗性	优良	优秀	优秀
分散水汽	是	是	是
符合REACH 要求	是	是	是
装袋要求	与 LDPE、HDPE & PP 包装材料相容, 包装材料厚度为 2 mil 或以上	与 LDPE、HDPE & PP 包装材料相容, 包装材料厚度为 2 mil 或以上	与 LDPE、HDPE & PP 包装材料相容, 包装材料厚度为 2 mil 或以上

Visgard® 防雾产品套件