



Coating Technologies



김서림 방지 제품 세트



특성	프리미엄	프리미엄 플러스	엘리트
코팅 두께 (추천)	4-5 µm	4.5-5.5 µm	6-8 µm
5x5 크로스해치접착	100%	100%	100%
프라이머 사용 안 함	예	예	예
EN-166:2001 탈이온수(DI water)에 1시간동안 담근 후 자연 건조하였을 때 방담성 (N)	예	예	예
EN-166:2001 모래 낙하 마모 시험 (K 마크)	예	예	예
N 마크	8-10 마이크론	5-7 마이크론	6-8 마이크론
K 마크	8-10 마이크론	7-9 마이크론	7-9 마이크론
거울 코팅	사용 가능	사용 불가	사용 불가
반사 방지 코팅	사용 가능	사용 불가	사용 불가
내화학적	우수	우수	우수
EN-166:2001 UV 내자외선성	통과	통과	통과
물세척 가능	양호함	우수	우수
워터 쉬팅	예	예	예
REACH 준수	예	예	예
포장 요건	2 mil 이상 두께의 LDPE, HDPE, PP 포장재 사용 가능	2 mil 이상 두께의 LDPE, HDPE, PP 포장재 사용 가능	2 mil 이상 두께의 LDPE, HDPE, PP 포장재 사용 가능

Visgard® 김서림 방지 제품 세트